

TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

FAXE Gulvsæbe 0290

Type:	FAXE Gulvsæbe fremstilles af lyse og rene vegetabiliske olier og naturvoks. FAXE Gulvsæbe hvid indeholder også hvide pigmenter.
Anvendelse:	<p>FAXE Gulvsæbe hvid er specielt beregnet til efterbehandling og vedligeholdelse af ludbehandlet træ på gulve, møbler, bordplader m.v., hvor man ønsker den eftertragtede hvidskurede patina. FAXE Gulvsæbe hvid er også særdeles velegnet til gammelt, ludbehandlet og ubehandlet træ, som trænger til at blive frisket op. Ludbehandlet træ mættes effektivt med en fed opløsning af Faxe Gulvsæbe hvid og vand.</p> <p>FAXE Gulvsæbe natur er specielt udviklet til efterbehandling og vedligeholdelse af ludbehandlet træ på gulve, møbler, bordplader m.m., men er også særdeles velegnet til ubehandlet træ, klinker, kork m.m.. Ludbehandlet træ mættes effektivt med en fed opløsning af FAXE Gulvsæbe natur og vand.</p>
Egenskaber:	Produktet er specielt udviklet til hurtigt at mætte træets porer og give effektiv beskyttelse mod væsker som f.eks. kaffe, rødvin m.m. FAXE Gulvsæbe natur giver træet en lys, gylden overflade og FAXE gulvsæbe hvid giver træet en helt lys, hvidskuret overflade. Begge er silkematte, vedligeholdelsesvenlige og helt naturlige.

Forbehandling:	<ul style="list-style-type: none">* Dunken omrystes før brug.* Opløs 1 liter FAXE Gulvsæbe i 5-10 liter vand.* Med moppe eller gulvklud vaskes træet i længderetning med sæbevandet.* Træet aftørres med opvredet moppe eller gulvklud.* For at opnå den bedste beskyttelse gentages behandlingen inden ibrugtagning.
-----------------------	---

Systembeskrivelse:

VEDLIGEHODELSE / RENGØRING:

Den daglige vedligeholdelse og rengøring af træ, som er behandlet med FAXE Gulvsæbe, er blot støvsugning. Når træet begynder at blive snavset, vaskes det nemt med FAXE Gulvsæbe, som beskrevet ovenfor. Dog bruges 1 liter sæbe til 10-20 liter vand.

Lagring:	Frostfrit, køligt og tæt tillukket.
Holdbarhed:	60 måneder i uåbnet emballage.
Nuancer:	Natur og hvid.
Bemærkninger:	Meget snavset træ eller genstridige pletter vaskes først med FAXE Trærensere og varmt vand i forholdet 1:40. Lad træet tørre 1-2 timer og mæt det derpå med FAXE Gulvsæbe, som beskrevet ovenfor.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S

Energivej 13

DK- 6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk

www.esbjergpaints.dk